

Riss-Armierungsspachtel TC 4707

Эластичная масса для крепления стекловолокна предназначенная для санации трещин на основании



Описание продукта

Область применения	Минимально напряжённая эластичная шпаклёвочная масса для укрепления стекловолокна по всей поверхности или частично. Особенно пригодна для полного армирования сильно потресканных поверхностей фасадов с ударными- и трещинами горизонтальных швов. Последующие покрытия произвести Silo-xan-, Silicon- или дисперсионной фасадной штукатуркой.
Свойства	Атмосферостойкая, паропроницаемая, весьма эластичная, распылителем для заполняющих масс, низкий расход и легкая обработка.
Цвет	белый
Плотность	Ок. 1,75 г/см ³
Вид связующего	На базе стирол акрилата
Состав	Виниловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вода, гликоль, добавки, консервант.
Код продукта	D1

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3.
Нанесение	Шпаклевка готова к применению. Содержимое ведра до дна коротко перемешать. Шпателем пр. 2-3 мм нанести на поверхность. Стекловолокно укрепить и тут же тонким слоем перешпаклевать. Стекловолокно должно мин. 10 см перехлестываться. Общая толщина должна быть > 3мм при полном укрытии стекловолокна. <u>Разбавление:</u> материал можно разбавить водой до 2% в зависимости от погодных условий.

Расход	Ок. 1,5 кг/м ² . Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Чистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Покрытие Tex-Color Siloxan-, Silicon- или дисперсионной фасадной штукатуркой: При температуре + 20 °С и макс. влажности воздуха 65% ок. 48 часов, при стандартном случае 3 дня. При низкой температуре и/или повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Во время нанесения и высыхания температура воздуха, Riss-Armierungsspachtel не должна быть ниже +5 °С. Избегать слишком быстрого высыхания и прямых солнечных лучей.

Указания

Фасовка	25 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. Во время работы с продуктом не рекомендуется пить, курить и принимать пищу. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолон по тел. 0800 63333782.
Утилизация	Все необходимые обозначения указаны в листе безопасности. Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de